

EUROPE

Arkema
4-8, cours Michelet, La Défense 10
92091 PARIS-LA-DÉFENSE cédex
France
Tél. : +33 (1) 49 00 80 80
Fax : +33 (1) 49 00 51 97

Arkema GmbH
Tersteegenstrasse 28
Postfach 30.01.52
40401 DÜSSELDORF
Germany
Tel. : +49 211 4552-0
Fax : +49 211 4552 112

Arkema S.r.l.
Via Pregnana, 63
20017 RHO, MILANO (MI)
Italy
Tel. : +39 02 93 925 1
Fax : +39 02 93 925 201

Arkema Ltd
6270 Bishops Court
Solihull Parkway
Birmingham Business Park
BIRMINGHAM B37 7YB
United Kingdom
Tel. : +44 121 329 1300
Fax : +44 121 329 1368

Arkema España
APSA Commercial (distributor)
Santerde, 72
08020 BARCELONA
Spain
Tel. : +34 93 498 03 10
Fax : +34 93 498 03 13

Arkema Norden
Herlev Hovedgarde 195
DK 2730 HERLEV
Denmark
Tel. : +45 44 50 39 39
Fax : +45 44 50 39 40

AMERICAS

Arkema Chemicals Inc.
2000 Market Street
PHILADELPHIA, PA 19103-3222
USA
Tel. : +1 215 419 70 00
Fax : +1 215 419 75 91

Arkema Canada Inc.
700 Third Line
ONT L6J 5A3 OAKVILLE, ONTARIO
Canada
Tel. : +1 905 827 9841
Fax : +1 905 827 7913

Arkema Quimica Brasil Ltda
Avenida Ibirapuera 2033
4e Andar
04029 901 SAO PAULO SP
Brasil
Tel. : +55 11 5056 8521
Fax : +55 11 5051 4738

A global chemical player, Arkema consists of 3 coherent and balanced business segments:

- Vinyl Products: Chlorochemicals and PVC, Vinyl Compounds, Pipes and Profiles,
- Industrial Chemicals: Acrylics, PMMA, Thiochemicals, Fluorochemicals, Hydrogen Peroxide,
- Performance Products: Technical Polymers, Specialty Chemicals, Organic Peroxides, Additives, Urea Formaldehyde Resins, Agrochemicals.

Arkema develops its activities by combining safety and environmental protection, client proximity, industrial reliability, and competitiveness.

Present in over 40 countries with 18,600 employees, Arkema achieves sales of 5.2 billion euros.

With its 6 research centres in France, the United States and Japan, and internationally recognized brands, Arkema holds leadership positions in its principal markets.

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Arkema expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. The user should thoroughly test any application before commercialization. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.

See MSDS for Health & Safety Considerations

The information contained in this document is based on trials carried out by our Research Centres and data selected from the literature, but shall in no event be held to constitute or imply any warranty, undertaking, express or implied commitment from our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatsoever can be accepted by Arkema with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.





4-8, cours Michelet
92800 Puteaux - France
Tel.: 33 (1) 49 00 80 80
Fax: 33 (1) 49 00 83 96
www.arkemagroup.com

www.orgasolpowders.com

Orgasol®

ULTRA-FINE POLYAMIDE POWDERS





Orgasol®

désigne une large gamme de poudres polyamides ultrafines obtenues par polymérisation du lauryllactame et/ou du caprolactame.

Arkema a choisi de développer des poudres de polyamide en raison de leur bonne tenue aux solvants, de leur résistance thermique et de leur dureté.

Les particules Orgasol® ont une forme arrondie, une structure poreuse ainsi qu'une répartition granulométrique très étroite. Leur structure et morphologie sont très différentes de celles observées sur des poudres broyées.

Les différents grades se distinguent par le type de polyamide (PA 6, PA 12 ou PA 6/12) le diamètre moyen (5 à 60 µm), le point de fusion et la surface spécifique.

Orgasol®

represents a range of ultra fine polyamide powders made by the polymerisation of lauryllactame and/or caprolactame.

Arkema has developed this kind of polyamide powders for their solvent and heat resistance as well as their hardness.

Orgasol® particles are virtually spherical, possessing a porous structure and a narrow particle size distribution. Their structure and shape differs from those of ground powders.

The grades are differentiated depending on polyamide type (PA 6, PA 12, PA 6/12), particle size (5 to 60 µm), melting point and specific surface area.

Orgasol®

steht für ein Sortiment von ultrafeinen Polyamidpulvern, die durch die Polymerisation von Lauryllactam und/oder Caprolactam hergestellt werden.

Arkema entwickelte diese Polyamidpulver wegen ihrer guten Lösemittel- und Wärmebeständigkeit sowie ihrer Härte.

Orgasol® Pulver haben runde poröse Partikel und eine sehr enge Korngrößenverteilung. Sie unterscheiden sich in Struktur und Form von anderen Pulvern, die in einem Mahlprozess hergestellt werden.

Die Pulver variieren durch die Art des Polyamides (PA 6, PA 12, PA 6/12), im Durchmesser von 5 bis 60 µm und in der spezifischen Oberfläche.



Orgasol®

comprende una amplia gama de poliamidas en polvo ultrafinas que se obtienen por polimerización de laurilactama y/o caprolactama.

Arkema ha decidido desarrollar poliamidas en polvo debido a su buena resistencia a los disolventes y a la temperatura.

Las partículas de Orgasol® tienen forma redondeada, estructura microporosa y distribución granulométrica cerrada, características muy distintas a las que se consiguen con los polvos obtenidos por moliuración.

Los diferentes tipos se distinguen por la clase de poliamida utilizada (PA 6, PA 12 ó PA 6/12) el tamaño de partícula, que puede estar entre 5 y 60 µm y la superficie específica.



Orgasol®

representerar ett sortiment av ultrafina polyamidpulver tillverkade genom polymerisation av lauryllactam och/eller caprolactam.

Arkema har utvecklat dessa polyamider på grund av produktens hårdhet samt förmåga att tåla lösningsmedel och värme.


Orgasol® har en närmast rund form, porös struktur och mycket snäv partikelstorleksfördelning. Produkternas struktur och form skiljer sig från andra produkter som mäts efter polymerisation.

Kvaliteter varierar med typ av polyamid (PA 6, PA 12, PA 6/12), diameter från 5 till 60 mikron, smältpunkt.



Orgasol®

indica un'ampia gamma di polveri poliammidiche micronizzate, ottenute dalla polimerizzazione del laurillattame e/o del caprolattame.

 Arkema ha scelto di sviluppare le polveri di poliammide per la loro buona tenuta ai solventi, la loro resistenza termica e per la loro durezza.

Le polveri Orgasol® sono composte da particelle di forma arrotondata e struttura porosa, con una distribuzione granulometrica molto ristretta. La loro struttura e morfologia sono sensibilmente differenti da quelle osservate su polveri macinate.

I differenti gradi si distinguono per il tipo di poliammide (PA 6, PA 12 o PA 6/12), la granulometria, da 5 a 60 µm, il punto di fusione e la superficie specifica.

C A R A C T É R I S T I Q U E S S P É C I F I É E S / S P E C I F I E D P R O P E R T I E S
S P E Z I F I S C H E E I G E N S C H A F T E N

Orgasol®	Polyamide	Diamètre moyen Average particle size Mittlere Korngröße µm	Fines particules Fine particles Feinpartikel µm	%	Grosses particules Large particles Grobpartikel µm	%	pH
2001 UD NAT 1	12	5 ± 1	< 2.5	2	> 10	5	> 4
2001 UD NAT 2	12	5 ± 1	< 2.5	2	> 10	2	> 6
2001 EXD NAT 1	12	10 ± 1,5	< 5	2	> 20	2	> 4
2002 EXD NAT 1	12	10 ± 2	< 5	2	> 20	2	> 4
2002 D NAT 1	12	20 ± 2	< 10	5	> 30	5	> 4
2002 ES3 NAT 3	12	30 ± 2	< 20	5	> 40	10	> 4
2002 ES4 NAT 3	12	40 ± 3	< 20	2	> 60	5	> 4
2002 ES5 NAT 3	12	50 ± 3	< 30	3	> 70	5	> 4
2002 ES6 NAT 3	12	60 ± 3	< 40	10	> 80	5	> 4
1002 D NAT 1	6	20 ± 3	< 10	10	> 30	15	> 4
1002 ES4 NAT 1	6	40 ± 5	< 30	20	> 60	15	> 4
3202 D NAT 1	6/12	20 ± 3	< 10	5	> 30	5	> 4
3501 EXD NAT 1	6/12	10 ± 3	< 5	10	> 20	5	> 4
3502 D NAT 1	6/12	20 ± 3	< 10	5	> 30	5	> 4
MÉTHODE D'ANALYSE TEST METHOD TESTMETHODE		ISO 13319 (Coulter Counter)					ATO 40-40-0 (pH meter)

C A R A C T É R I S T I Q U E S M O Y E N N E S / T Y P I C A L P R O P E R T I E S / T Y P I S C H E

	Absorption d'eau Water absorption Wasseraufnahme			Contrainte à la rupture Tensile strength at break Reissfestigkeit	Allongement à la rupture Elongation at break Reissdehnung	Essai de flexion / Bending test / Biegetest		
	100°C	24 h 20°C	4 jours 4 days 4 Tage 20°C			Flèche maxi Maximum bending Maximale Biegung	Contrainte à la flèche maxi Bending strength Biegespannung	Module d'élasticité Elasticity modulus Elastizitätsmodul
MÉTHODES D'ANALYSE TEST METHODS TEST METHODEN	ATO	ISO R 62	DIN 53 472	ISO R 527	ISO R 527	ISO R 178	ISO R 178	ISO R 178
UNITÉS UNITS EINHEITEN	%	%	%	Mpa	%	mm	Mpa	Mpa
VALEURS VALUES WERTE	ORGASOL® 1002 D NAT 1	9.7	2.5	4.3	69	14.5	9	83
	ORGASOL® 2002 D NAT 1	2.97	0.43	0.75	37	228	8.5	51
	ORGASOL® 3502 D NAT 1	14.75	0.98	0.95	44	370	10	30

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES / TYPICAL PROPERTIES
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Surface spécifique apparente Specific surface area Spezifische Oberfläche m ² /g	Densité apparente Apparent density Schüttdichte g/cm ³	Masse volumique Density Spez.Gewicht g/cm ³	Point de fusion Melting point Schmelzpunkt °C	Taux d'humidité Moisture content Wassergehalt %	Commentaires Comments Zusätzliche Informationen
9	0.215	1.03	177	1	
9	0.215	1.03	177	1	Food Contact Approved
4	0.275	1.03	177	1	
1.5	0.375	1.03	177	1	Food Contact Approved
1	0.375	1.03	177	1	Food Contact Approved
1	0.375	1.03	177	1	
1	0.425	1.03	177	1	
1	0.425	1.03	177	1	
1	0.425	1.03	177	1	
2	0.425	1.15	217	2	
1	0.425	1.15	217	2	
1.5	0.450	1.09	194	2	
20	0.265	1.07	142	2	
6	0.375	1.07	142	2	
ISO 9277 (BET)	ISO 1068	ISO 1183	ISO 11357-3	ISO 1269	

EIGENSCHAFTEN

Essai de choc Charpy / Impact strength Charpy Schlagzähigkeit Charpy				Dureté Shore D Hardness Shore D Härte Shore D	Point Vicat Vicat Point Vicat Punkt	Coefficient de dilatation linéaire Linear expansion coefficient Linearer Ausdehnungskoeffizient		Résistance à l'abrasion Abrasion resistance Abriebfestigkeit			
Sans entaille Without notch Ohne Kerbe		Avec entaille With notch Mit Kerbe				- 60 °C + 50°C					
+ 20°C	- 40°C	+ 20°C	- 40°C			+ 50°C + 160°C					
ISO R 179	ISO R 179	ISO R 179	ISO R 179	ASTM D2240	ASTM D1525	DIN 53122	DIN 53122	TABER / MEULE / MILLSTONE MAHLSTEIN 4x8 1000 CYCLES / ZYKLEN 500 g			
kg cm / cm ²	kg cm / cm ²	kg cm / cm ²	kg cm / cm ²	°D	°C	10 ⁻⁵ / °C	10 ⁻⁵ / °C	mg			
NC	30 / 46	6.2	2.8	84	186	11	17	50			
NC	NC	4.8	4.4	79	143	15.6	29.2	18.3			
30	25	14	3.5	75	125	12.7	18	52			



Les applications

REVÊTEMENTS

Les poudres Orgasol® ont la spécificité d'améliorer simultanément des propriétés

telles que :

- la résistance à l'abrasion et la rayure;
- un contrôle de la brillance et de la texture;
- une lubrification à l'état solide et un contrôle du coefficient de frottement;
- l'élasticité et la résistance au choc.

Les poudres Orgasol® sont compatibles avec une large gamme de peintures (solvant, aqueux, UV), de techniques d'application (pistolet, rouleau...), ainsi qu'un grand nombre de supports comme le métal, le bois, le plastique...

ENCRES ET VERNIS

Les Orgasol® sont principalement utilisés comme agent glissant dans les encres et vernis de surimpression. Dans les systèmes UV, l'Orgasol® a la fonction d'agent matant non thixotrope.

COMPOSITES

L'Orgasol® joue le rôle de liant thermoplastique dans les composites fibre de verre ou carbone, de matrice thermoplastique pour le moulage des métaux par injection et de charge inerte à faible masse dans les composites haute performance.

SPÉCIALITÉS

L'Orgasol® est également utilisé comme additif pour améliorer les propriétés mécaniques des peintures poudres thermodes, d'abrasif doux dans les polishes et d'agent de relargage...



Applications

COATINGS

Orgasol® powders offer a number of unique advantages in coating application, such as:

- abrasion and scratch resistance;
- texturing and gloss control;
- dry lubricant behaviour and control of coefficient of friction;
- elasticity and impact resistance.

Orgasol® can be used in a wide range of coatings (solvent based, water based, UV), different coating processes (roller or spray) and a wide variety of surfaces (metal, wood, plastics, etc).

INKS AND VARNISHES

Orgasol® is normally used in inks and overprint varnishes as an anti-blocking agent. In UV-curable systems, Orgasol® functions as a matting agent that does not impact the viscosity of the formulation.

COMPOSITES

Orgasol® is used as a thermoplastic binder for glass and carbon fibers, as a thermoplastic matrix for metal injection moulding and as an inert low weight filler in high performance sealants.

SPECIALITIES

Orgasol® can also be used as an additive to improve the mechanical properties of thermoset powder paints, as a smooth abrasive in polishes or an agent for slow release effects...



Anwendungen

BESCHICHTUNGEN

Orgasol® bietet einzigartige Leistungsverbesserungen für Beschichtungen wie z. B.:

- Abrieb- und Kratzfestigkeit;
- Struktur- und Glanzeffekte;
- Trockenschmiereigenschaften, geringe Reibungskoeffizienten;
- Elastizität und Schlagfestigkeit.

Orgasol® ist einsetzbar in vielen Beschichtungssystemen (auf Lösemittelbasis, wässrig, UV), in verschiedenen Beschichtungsverfahren (Rakel- oder Sprühverfahren) und auf einer Vielzahl von Oberflächen (Metall, Holz, Kunststoff)...

DRUCKFARBEN UND DECKLACKE

Orgasol® wird hauptsächlich als Antiblock-Mittel für Druckfarben und Decklacke eingesetzt. In UV-vernetzenden Systemen wird es als nicht thixotropierendes Mattierungsmittel verwendet.

VERBUNDSYSTEME

Orgasol® wird eingesetzt als thermoplastisches Bindemittel für Verbundsysteme mit Glas- und Kohlefasern, als thermoplastische Matrix im Metallspritzguss und, als inerter leichter Füllstoff in Hochleistungsverbundwerkstoffen.

SPEZIALITÄTEN

Orgasol® wird ebenfalls als Additiv zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften in vernetzbaren Pulverlacken eingesetzt oder als nicht scheuerndes Abriebmittel in Polituren sowie als Absorptionsmittel für eine verzögerte Wirkstofffreisetzung.



A p l i c a c i o n e s

RECUBRIMIENTOS

Permiten mejorar propiedades tales como:

- resistencia a la abrasión y al rayado;
- control de brillo y textura;
- lubricación en seco y coeficiente de deslizamiento;
- elasticidad y resistencia al impacto.

Los Orgasol® se pueden utilizar con los diferentes sistemas de pinturas (base solvante, base acuosa, U.V.) y con las técnicas de aplicación habituales (aerográficas, rodillo, cortina; etc..) sobre diferentes soportes como metal, madera o plástico.

BARNICES Y TINTAS

Los Orgasol® se utilizan principalmente como aditivo para mejorar el deslizamiento en tintas y barnices de sobreimpresión (anti-blocking). En los sistemas de curado U.V. el Orgasol® actúa como un agente matizante no tioxotrópico.

COMPOSITES

Los Orgasol® realizan la función de ligante en los composites a base de fibra de vidrio o carbono de matriz termoplástica y para el moldeo por inyección de polvos metálicos; también como carga inerte en composites de altas prestaciones.

ESPECIALIDADES

Los Orgasol® se utilizan también como aditivo para mejorar las propiedades mecánicas de pinturas en polvo termoendurecibles, como abrasivo suave en pulimentos, como soporte para cesión sostenida de principios activos...

A p p l i k a t i o n s - o m r a d e n

FÄRGER

Orgasol® erbjuder unika förbättringar av egenskaper hos färger såsom:

- slip och reptålighet;
- mattering och kontroll av ytstruktur;
- torr-srmörjande egenskaper och friktionskontroll;
- elasticitet och slagresistens.

Orgasol® kan användas till en rad olika färgtyper (vattenbaserat, lösningsmedelsbaserat, UV härdande) på flera olika underlag (metall, trä, plast) och med olika applikationmetoder såsom bandlackering, lackering, lackering av plåtterminalle, sprutlackering för bil och möbelindustrin.

TRYCKFÄRGER OCH LÄCKER

Orgasol® används normalt i lacker och papperslacker som en anti block agent. I UV system fungerar ORGASOL® som ett icke tioxotrop matterings medel.

KOMPOSITER

Orgasol® används som ett termoplastiskt bindemedel för glas och kolfiber, som en termoplastisk matris vid formsprutning av metall, samt som en lätt inert komposit i högkvalitativa lim och tätningsmassor.

SPECIALITETER

Orgasol® kan också användas för kontroll av ytstruktur i termohärdande pulver lacker, som ett fint slipmedel i polish eller som tillsats för att fördöja migrering.



L e a p p l i c a z i o n i

COATING

Le polveri Orgasol® offrono la possibilità di migliorare simultaneamente proprietà quali:

- la resistenza all'abrasione e al graffio;
- il controllo della brillantezza e dell'effetto testurizzato;
- la lubrificazione allo stato solido e controllo del coefficiente di attrito;
- l'elasticità e la resistenza all'urto.

Le polveri Orgasol® sono compatibili con una vasta gamma di formulazioni (a base solventi, all'acqua, UV reticolabili), con un gran numero di supporti (metallico, legno, plastica) e di tecniche applicative come la prelavatura di fogli metallici, rivestimenti di scatole di conserva, vernici industriali per automobili e arredi.

INCHIOSTRI E VERNICI

L'Orgasol® è utilizzato come agente scivolare negli inchiostri e vernici in sovrappressione. Nei sistemi UV, l'Orgasol® ha la funzione di agente opacizzante non tissotropico.

COMPOSITI

L'Orgasol® svolge il ruolo di legante termoplastico nei composti fibra di vetro o carbonio, di matrice termoplastica per lo stampaggio a iniezione di metalli, e di carica inerte, leggera, nei composti ad alte prestazioni.


SPECIALITÀ

L'Orgasol® è utilizzato come agente testurizzante nelle pitture in polvere termoindurenti, come abrasivo dolce nelle cere per lucidatura e, inoltre, può essere impregnato con vari tipi di sostanze attive per un successivo, graduale, rilascio di quest'ultime.




Orgasol® 10 µm

COULTER® Multisizer AccuComp® 1.15



Improvement of abrasion and scratch resistance of Polyurethane formulations for coil coating using Orgasol®



Abrasion resistance is evaluated according ISO 9352 standard on TABER Abrasion equipment, using CS10 wheels loaded with a 1 kg weight.
Scratch resistance is evaluated according to CLEMEN standard, indicating the load for which the metallic substrate is reached.

